

Stainless roundbar

Mechanical characteristics

EN	Rm Mpa Brottgräns	Rp02 Sträckgräns	A5 % Förlängning	HB Hårdhet	Densitet
1.4016	400-630	240	20	≤200	7,7
1.4510	450-600	270	20	≤185	7,7
1.4521	450-650	320	20	≤200	7,7
1.4713	420-620	≥220	20	≤192	7,7
1.4742	500-700	≥270	≥15	≤212	7,7
1.4301	500-700	190	45	≤215	7,9
1.4305	500-750	190	35	≤230	7,9
1.4541	500-700	190	40	≤215	7,9
1.4401	500-700	200	40	≤215	7,9
1.4404	500-700	200	40	≤215	7,9
1.4432	550-700	≥240	45	≤200	
1.4435	500-700	200	40	≤215	7,9
1.4436	500-700	200	40	≤215	7,9
1.4571	500-701	200	40	≤215	7,9
1.4828	500-750		30	≤223	
1.4835	650-850	≥310	≥40	≤210	7,8
1.4841	550-750	≥230	30	≤223	
1.4845	500-700	210	35	≤192	7,9
1.4460	620-880	450	20	≤260	7,8
1.4462	650-880	450	25	≤270	7,8
1.4410	730-930	≥530	≥25	≤290	7,8
1.4501	730-930	≥531	≥25	≤290	7,8
1.4539	530-730	≥230	≥35	≤230	8
1.4547	650-850	≥300	≥35	≤260	8
1.4980	1050	800	≥15	300-370	7,95